

CGM300

Voegmiddel Wand & vloer



Coba CGM300 voegmiddel is een fabrieksmatig vervaardigde voegmortel op basis van cement, vulstoffen, kunstharsen, pigmenten en hulpstoffen.

Producteigenschappen

Leveringsvorm	Poeder
Kleur	Leverbaar in 7 kleuren
Verwerkingstijd	60 minuten
Voor voegbreedtes	Van 2 tot 10 mm
Beloopbaar	Na ca. 24 uur
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5°C en 25°C*
Classificatie	CG2WA volgens NEN EN 13888

*: Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Speciale productkenmerken:

- Geschikt voor keramische tegels
- Waterdicht
- Licht flexibel
- Geschikt voor vloerverwarming
- Voor binnen en buiten

Toepassingsgebied

Coba CGM300 voegmiddel is geschikt voor het binnen- en buitenshuis voegen van keramische wand- en vloertegels, (glas)mozaïek en natuursteen met een voegbreedte van 2 tot 10 mm. Coba CGM300 is geschikt voor vloerverwarming, bindt snel af en is na verharding waterdicht en licht flexibel. Coba CGM300 is geschikt voor het voegen van tegelwerk in droge en natte ruimten.

Leverbaar in de kleuren



De getoonde kleuren zijn indicatief

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Zetspecie en lijmresten moeten verwijderd worden uit de voegen voor een goed resultaat. Coba CGM300 pas aanbrengen als de zetspecie of lijm voldoende verhard is. Het tegeloppervlak vooraf goed reinigen.

Verwerking

Voeg 5 kg Coba CGM300 toe aan ca. 1,1 liter schoon leidingwater. Voeg bij een zak van 20 kg ca. 4,2 liter schoon leidingwater toe. Gebruik een schone en droge speciekuip of emmer. Meng 1 minuut intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is ontstaan. Na enkele minuten nogmaals mengen. Coba CGM300 aanbrengen met een voegrubber of voegenspaan zodat de voegen geheel gevuld zijn. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en tegel, dient een wachttijd in acht genomen te worden om het voegmiddel op te laten stijven in de voeg. De voegen nasponzen met een sponsbord op het moment dat de voeg

niet meer kleeft aan de vinger. Hierbij spaarzaam water gebruiken en plasvorming in de voeg voorkomen, dit voorkomt kleurverschil. Na het afsponzen de voegen in de lengterichting nastrijken met een schone uitgewrongen spons, dit geeft de voeg zijn uiteindelijke oppervlaktetextuur. Verwerk aangemaakt voegmiddel altijd binnen 60 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van het formaat van de tegels en van de voegafmetingen: ca. 0,25 - 2 kg/m².

Nabehandelen - droging

Het afbinden van Coba CGM300 is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. Normaliter is de voeg na 24 uur belastbaar en kan een eventuele sluier met een schone droge doek verwijderd worden. Te snelle droging door tocht en directe zonnestraling voorkomen.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Coba producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Verpakkingseenheid	Zakken van 5 kg (alle kleuren) palletbelading 96 stuks; Zakken van 20 kg (wit, grijs, zilvergrijs) palletbelading 48 stuks
Opslag en transport	Droog opslaan en transporteren
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar in originele, ongeoopende verpakking
Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten	

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Coba Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.