MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl

MOELLER STONE CARE Benelux



WINCKELMANS TEGELS

REINIGEN – BESCHERMEN - ONDERHOUDEN

LET OP! ADVIES GEBRUIK ALTIJD EEN VOEGMATERIAAL ZONDER PIGMENT!

!

Vooraf

Lees de etiketten voor gebruik van de producten goed door.

Testen

Test de producten voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad, het effect en de (in)werktijd te bepalen.

Reinigen

Circa 48 uur na het leggen van het oppervlak kunt u de voegsluier en het bouwvuil verwijderen.
Vooraf het aanbrengen van de mengverhouding eerst de voegen natmaken met ruim water.

Verwijderen van het bouwvuil en de voegsluier doe je met de **HMK R183 Cementsluier EX** in de verhouding 1:10 mengen met (warm) water en de mengverhouding 10 minuten laten inwerken (inweken) en dan schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met een rode of blauwe kunststof doodlebug schrobpad.
Bijvoorbeeld de **HMK Z941** of de **HMK Z942** en na het schrobben goed na spoelen met schoon (warm) water.

Indien de voegsluier een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** worden toegevoegd om de voegsluier uit de open poriën of uit het reliëf van de tegel te halen.

Advies om na het gebruik van **HMK R183 Cementsluier EX** het te neutraliseren met de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger**.
Klik op onderstaande link voor een volledig verwerkingsvoorschrift van het **HMK** product **R183, R157** en **R187**:
https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r183-natursteinreiniger-zementschleier-ex.html
https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r187-peeling-cleaner.html
https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r157-fliesen-intensivreiniger.html

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

©MOELLER STONE CARE NL-04.24

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl

MOELLER STONE CARE Benelux

Beschermen geringe kleurverdieping
Bescherming d.m.v. een impregneermiddelen voorkomt het binnendringen van vuil, waardoor eventuele vervuiling gemakkelijk te verwijderen is.
Advies breng **HMK S234 Vlekstop -TOP EFFECT-** met een zachte kwast of een roller met korte haren in ruime hoeveelheid, maar gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan.

Behandel sterk zuigende oppervlakken na circa 24 uur opnieuw.
Bij zwak zuigende oppervlakken **HMK S234** verdunnen met **HMK R154 Lösefix – Wateroplosbaar** in de mengverhouding 1:10.

Buiten en bij gevels kan **HMK 234** ook op het te behandelen materiaal worden gespoten (airless).

Verwijder overtollig **HMK S234** voor het indrogen volledig met bijvoorbeeld een wisser, doeken of niet pluizend papier.
Indien er een teveel aan impregneer is achtergebleven, deze binnen 12 uur verwijderen met **HMK R154 Lösefix – wateroplosbaar**.

Droogtijd circa 4 tot 6 uur en is afhankelijk van de temperatuur en de luchtcirculatie.
Gedurende deze tijd het oppervlak niet betreden en het oppervlak vrijwaren van vocht.
De werking van het **HMK S234** ontwikkelt zich in 48 uur.
Klik op onderstaande link voor een volledig verwerkingsvoorschrift van het **HMK** product **R154** en **S234**:
https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r154.html
https://www.moellerstonecare.nl/hmk-s234-fleck-schutz-top-effekt.html

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

©MOELLER STONE CARE NL-04.24

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl

MOELLER STONE CARE Benelux

Onderhouden
Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks, wekelijks en periodiek reinigen en onderhouden.

Voor het dagelijkse onderhoud gebruikt u de **HMK P324 Edelzeep** in de verhouding 1:200 mengen met (warm) water en hiermee normaal dweilen.
Eens per 4 weken vervangt u de **HMK P324 Edelzeep** voor de **HMK P326 Cotto onderhoudsmelk.**
Klik op onderstaande link voor een volledig verwerkingsvoorschrift van het **HMK** product **P324** en **P326**:
https://www.moellerstonecare.nl/hmk-p324-edel-steinseife-wischpflege.html
https://www.moellerstonecare.nl/hmk-p326-cotto-pflegemilch.html

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden en het naspoelen met (warm) water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen.
Dit gaat uitstekend met de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** in de verhouding 1:10 mengen met (warm) water en de mengverhouding 10 minuten laten inwerken (inweken) en schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof doodlebug schrobpad.
Bijvoorbeeld de **HMK Z941** of de **HMK Z942** en goed naspoelen met schoon (warm) water.
Klik op onderstaande link voor een volledig verwerkingsvoorschrift van het **HMK** product **R157**:
https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r157-fliesen-intensivreiniger.html

Onderhouden natte ruimte (badkamer, zwembad, sauna):
Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks, wekelijks en periodiek reinigen en onderhouden.

Het dagelijks en wekelijks onderhoud, kan worden gedaan met de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** in de verhouding 1:200 mengen met (warm) water en de mengverhouding aanbrengen op het tegelwerk en kort laten inwerken en dan schrobben met een doodlebug uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad.
Bijvoorbeeld de **HMK Z941** of de **HMK Z942** en goed naspoelen met schoon (warm) water.

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden en het naspoelen met (warm) water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen.
Dit gaat uitstekend met de **HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger** in de verhouding 1:10 mengen met (warm) water en de mengverhouding 10 minuten laten inwerken (inweken) en schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof doodlebug schrobpad.
Bijvoorbeeld de **HMK Z941** of de **HMK Z942** en goed naspoelen met schoon water.
Vooraf het aanbrengen van de mengverhouding eerst de voegen natmaken met ruim water.
Klik op onderstaande link voor een volledig verwerkingsvoorschrift van het **HMK** product **R157** en **R159**:
https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r157-fliesen-intensivreiniger.html
https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r159-fliesen-und-sanitaerreiniger.html

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

©MOELLER STONE CARE NL-04.24

MoellerStoneCare Benelux GmbH
Torenlaan 10A
NL-2215 RW Voorhout
Tel. 0252-220222
Fax 0252-220729
www.moellerstonecare.nl
info@moellerstonecare.nl

MOELLER STONE CARE Benelux

Verbruik

HMK R183 Cementsluier EX circa 10 tot 30 m2 per liter
HMK R187 Peeling cleaner circa 5 tot 20 m2 per liter
HMK S234 Vlekstop -Top effect- circa 5 tot 15 m2 per liter
HMK P324 Edelzeep circa 1000 m2 per liter
HMK R157 Intensieve tegelreiniger circa 10 to 20 m2 per liter
HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger circa 10 tot 20 m2 per liter

SCHOONMAAKGEREEDSCHAP in combinatie met de genoemde HMK producten

HMK Z940, **HMK Z941** of **HMK Z942** Doodlebug schrobpad wit, rood of blauw + toebehoren
HMK Z944, **HMK Z945** en **HMK Z946**



HMK Z944



HMK Z945



HMK Z946



HMK Z2940

Is de zachtste doodlebug schrobpad. Zeer geschikt voor het uitboenen en (licht) inboenen. Geschikt voor het droog polijsten van schone vloeren.



HMK Z2941

Geschikt voor (lichte) dagelijkse reinigingstaken. Met name geschikt voor het inboenen. Verwijdert licht aangehecht vuil en schrobstrepen.



HMK Z2942

Geschikt voor middelzware schrobtaken. Voor het verwijderen van matige Geschikt voor het dagelijks onderhoud harde vloeren.

Belangrijk

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen houden! Na het uitdrogen van de impregnerende vloeistoffen en de conservering hebben deze geen gevaarlijke- of gezondheidsschadelijke eigenschappen.

Opslag

Bewaar **HMK R183**, **HMK R187, HMK R157**, **HMK R159**, **HMK S232**, **HMK S234**, **HMK P324** en **HMK P326** vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +12ºC en +25ºC op een droge donkere plaats.
HMK R183, **HMK R187, HMK R157**, **HMK R159**, **HMK S232**, **HMK S234**, **HMK P324** en **HMK P326** kunnen circa 2 jaar bewaard worden.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

©MOELLER STONE CARE NL-04.24